

**НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ГОТОВОМУ ПОКРЫТИЮ ПАРКЕТНЫХ И ДОЩАТЫХ ПОЛОВ**

Показатель	Предельно допустимое значение	Нормативный документ
Отклонение поверхности покрытия от плоскости	2 мм на базе 2 м	СНиП 3.04.01-87, п. 4.43, табл. 25
Отклонение от заданного уклона покрытия (от горизонтальной плоскости)	0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм	СНиП 3.04.01-87
Зазоры между элементами готового покрытия: - штучный паркет - паркетная доска - массивная доска - ламинат	0,3 мм 0,5 мм 1,0 мм 0,3 мм	СНиП 3.04.01-87 - « - - « - ТР 74-98
Уступы между полом и элементами его окаймления	2,0 мм	СНиП 3.04.01-87
Уступы между смежными элементами паркетной доски	0,2 мм	EN 13489
Уступы между смежными элементами ламината	0,15 мм	EN 13329
Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками)	не допускаются (контролируются визуально)	СНиП 3.04.01-87
Выбоины, трещины, волны, вздутия, приподнятые кромки на поверхности покрытия	не допускаются (контролируются визуально)	СНиП 3.04.01-87

Перечень нормативных документов

1. Строительные нормы и правила СНиП 3.04.01-87- «Изоляционные и отделочные покрытия» (переизданы Госстроем РФ в 2002 г. с учетом дополнений и изменений).
2. Технические рекомендации ТР 74-98- «Технические рекомендации по технологии устройства покрытия полов из ламинат-паркета на основе износостойкого пластика» (Москва, Главмосстрой, 1998 г.).
3. Европейский стандарт EN 13489 «Деревянные полы. Многослойные паркетные элементы», 2002 г.
4. Европейский стандарт EN 13329 «Ламинированные полы. Спецификация, требования и методы испытаний», 2000 г.

