

**НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЛАКОВОМУ ПОКРЫТИЮ, НАНОСИМОМУ ПРИ ПАРКЕТНЫХ РАБОТАХ
(класс покрытия – III по ГОСТ 24404-80)**

Показатели внешнего вида покрытия	Предельно допустимое значение	Нормативный документ
Поднятие ворса древесины	Не допускается	ГОСТ 24404-80
Пропуски лакокрасочного материала	Не допускаются	ГОСТ 24404-80
Риски, штрихи, шагрень, структурные неровности	Допускаются незначительные	ГОСТ 24404-80
Включения: - диаметром до 0,5 мм; шт/дм ² , не более - диаметром до 1,0 мм; шт/м ² , не более	10 10	ГОСТ 24404-80
Пузыри (в т.ч. проколотые): - диаметром до 0,5 мм; шт/м ² , не более - диаметром от 1,0 мм; шт/м ² , не более	5 3	ГОСТ 24404-80
Царапины: - количество, шт/м ² , не более - общая длина см/м ² , не более	2 20	ГОСТ 24404-80
Неравномерность глянца или матовости общей площадью см/м ² , не более	10	ГОСТ 24404-80
Художественное и цветное решение паркетного изделия	Не нормируется	ГОСТ 4.223-83

Примечания

- Осмотр лаковой поверхности пола производится с расстояния 100 см при дневном или предусмотренном проектом искусственном освещении без использования каких-либо вспомогательных источников света.
- Степень блеска лакового покрытия определяется типом используемого лака. Конкретные значения этого показателя ГОСТ 24404-80 и ГОСТ 4.223-83 не регламентируются.

Перечень нормативных документов

- ГОСТ 24404-80 «Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения».
- ГОСТ 4.223-83 «Система показателей качества продукции. Строительство. Изделия паркетные. Номенклатура показателей».

